



PHARMAPRESS HT (HH)

无需硫化工艺的TPE材料软管

温度: -30℃ / +135℃ 清洁和消毒方式请参照IPL公司清洁说明书。可以采用短时间的134℃的蒸汽消毒。

结构: 透明, 带高强度聚酯纤维网线加强。

技术特性: 采用TPE复合物制造的软管, 无需硫化工艺, 易弯曲, 质轻, 内外壁完全光滑, 以确保物料在管内流动充分且顺畅, 便于清洗和消毒。

内壁特性: 挤压式生产方式, 拥有低孔隙率的TPE软管减少了渗透问题。无气味, 无味道, 不改变管内介质的原有感官属性。具有绝佳的耐酸碱性能、耐磨、不透性。

外壁特性: 耐臭氧、耐老化、耐候性强, 内印标识, 即便重复使用, 也清晰可见。

应用: 为化妆品、医疗保健品、食品、药品的传输提供理想的解决方案, 也适用于优质葡萄酒、果汁、醋、烈酒(酒精度小于50%)、奶油类、香皂类、香精、色素。但不适用于高脂肪食品。

认证: 符合欧盟EU10/2011食品级标准、美国FDA食品级标准第21CFR177.2600的规定; 耐水解、耐细菌, 符合USP VI级药品级规定。



IPL INDUSTRIAL HOSES (SHANGHAI) CO.,LTD.
意宝工业软管(上海)有限公司
No. 1339, Beihe Highway, Jiading District, 201815 Shanghai
上海市嘉定区北和公路1339号 邮编: 201815
Tel:+86 21 59967011 59967015 Fax:+86 21 59967005
www.ipl.it www.ipl-cn.com



TECHNICAL SHEET / 技术参数

代码	内径	外径	重量	工作压力	弯曲半径	每卷长度	体积
	mm	mm	g/m	bar	mm	m	m ³
HH 01 006.4 012.6	6.4	12.6	85	12	40	100	0.028
HH 01 007.9 014.6	7.9	14.6	110	15	60	100	0.036
HH 01 009.5 016.3	9.5	16.3	125	14	70	100	0.042
HH 01 012.7 020.1	12.7	20.1	175	10	90	100	0.061
HH 01 015.9 024.4	15.9	24.4	245	9	110	50	0.051
HH 01 019.0 027.9	19	27.9	295	9	130	50	0.087
HH 01 025.4 024.5	25.4	34.5	390	7	180	50	0.110

*以上技术参数均在工作温度为23℃环境中测试得出



IPL INDUSTRIAL HOSES (SHANGHAI) CO.,LTD.
意宝工业软管(上海)有限公司
No. 1339, Beihe Highway, Jiading District, 201815 Shanghai
上海市嘉定区北和公路1339号 邮编: 201815
Tel:+86 21 59967011 59967015 Fax:+86 21 59967005
www.ipl.it www.ipl-cn.com