



PHARMASTEEL (HS)

无需硫化工艺的TPE材料软管

温度: -30°C / +125°C 清洁和消毒方式请参照IPL公司清洁说明书。
可以采用短时间的蒸汽消毒。

结构: 透明, 带螺旋不锈钢丝加强。

技术特性: 采用TPE复合物制造的软管, 无需硫化工艺, 易弯曲, 内外壁完全光滑, 以确保物料在管内流动充分且顺畅, 便于清洗和消毒。

内壁特性: 挤压式生产方式, 拥有低孔隙率的TPE软管减少了渗透问题。无气味, 无味道, 不改变管内介质的原有感官属性。具有绝佳的耐酸碱性能和不透性。通常情况下, 通用橡胶也具有耐油脂、耐脂肪性能。

外壁特性: 耐臭氧、耐老化、耐候性强。

应用: 食品、化妆品、保健品和药品抽吸和输送用软管。适用于优质葡萄酒、果汁、醋、烈酒(酒精度小于50%)、奶油类、香皂类、牛奶及奶制品等多种介质的传输; 也适用于含有油脂及脂肪类产品, 符合欧盟EU 10/2011规定。

认证: 符合欧盟EU10/2011食品级标准、美国FDA食品级标准第21CFR177.2600的规定; 耐水解、耐细菌, 符合USP VI级药品级规定。

该系列软管还包括:

PHARMAPRESS管(HA): 透明, 带高强度聚酯纤维网线加强



IPL INDUSTRIAL HOSES (SHANGHAI) CO.,LTD.
意宝工业软管(上海)有限公司
No. 1339, Beihe Highway, Jiading District, 201815 Shanghai
上海市嘉定区北和公路1339号 邮编: 201815
Tel:+86 21 59967011 59967015 Fax:+86 21 59967005
www.ipl.it www.ipl-cn.com



TECHNICAL SHEET / 技术参数

代码	内径	外径	重量	工作压力	爆破压力	耐负压	弯曲半径	每卷长度	体积
	mm	mm	g/m	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	m ³
HS 01 013.0 019.0	13	19	175	2.7	13.5	8.5	60	60	0.038
HS 01 016.0 022.4	16	22.4	220	2.3	11.5	8.5	70	60	0.048
HS 01 019.0 026.0	19	26	265	2.3	11.5	8.5	90	60	0.071
HS 01 025.0 033.0	25	33	400	1.5	7.6	8.5	110	60	0.111
HS 01 032.0 040.4	32	40.4	520	1.5	7.6	8.5	140	60	0.171
HS 01 013.0 019.0	38	47	635	1.2	6.2	8.5	170	30	0.114
HS 01 051.0 061.0	51	61	1035	1.0	4.8	8	230	30	0.213

*以上技术参数均在工作温度为23°C环境中测试得出



IPL INDUSTRIAL HOSES (SHANGHAI) CO.,LTD.
 意宝工业软管(上海)有限公司
 No. 1339, Beihe Highway, Jiading District, 201815 Shanghai
 上海市嘉定区北和公路1339号 邮编: 201815
 Tel:+86 21 59967011 59967015 Fax:+86 21 59967005
 www.ipl.it www.ipl-cn.com